



Agilia™ Horizontal Самоутрађујући бетон за све хоризонталне површине

Бетони са глатком површином који не захтевају вибрирање нити површинску обраду.

Покретљивост бетона је обезбеђена током периода од 2 сата. Воду никако не додавати на градилишту, а ране чврстоће које се постижу су на нивоу раних чврстоћа код класичних бетона

Примена:

- Плоче
- Подови за стамбене објекте
- Монолитизације

Предности:

- Брза и лака уградња. Довољна су два човека за уградњу и завршну обраду бетона за 1000 m² за само један дан.
- Нижи трошкови пумпања и краће време уградње
- Правилна и глатка површина омогућује постављање подних облога (керамика или паркет) без даљих завршних радова

Особине бетона



Класе чврстоће	C25/30 - C40/50
Притисне чврстоће након 2 дана (у зависности од класе чврстоће)	15-30 МПа
Притисне чврстоће након 28 дана (у зависности од класе чврстоће)	40-60 МПа
Распростирање	65-75 cm
Задржавање уградљивости	до 2 сата



Препоруке за успешну уградњу бетона

- Бетон уграђивати на температурама од 5-30°C
- Подлога на коју се бетон уграђује не сме бити замрзнута
- Пре уградње бетона на подлогу поставити пластичну фолију. Фолију адекватно учврстити како не би дошло до њеног померања
- Еластичне траке поставити око зидова, субова и цеви. Обратити пажњу на углове на улазима и на отворе (врата и прозоре), како би се избегло настајање радијалних пукотина. Ојачања на тим местима се могу извршити мањом додатном арматурном мрежом.
- Финална обрада Т-шипком: најбољи резултати се постижу уколико се бетон одмах након уградње пређе са Т-шипком, око 2/3 његове дубине
- Нега и заштита бетона од исушивања: Agilia Horizontal је потребно заштити хемијским средством против исушивања одмах након саме уградње бетона. О начину наношења средства и препорученој количини контактирати произвођача средстава за негу или представника Lafarge.
- Контактирати представника Lafarge ради даљих упутстава

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типична и приближна. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.

Bulevar Mihaila Pupina 115e
11070 Novi Beograd
011 655-61-25 • 011 655-61-24
www.lafarge.rs

