

БЕОЉСКИ Multibat



Зидарски цемент МС 12,5 према SRPS EN 413:1 2013

Хидраулично везиво за добијање квалитетних малтера за зидање и малтерисање.

састав:

портланд цементни клинкер, гипс, кречњак и адитиви.

особине везива:

- омогућује продужену обрадивост малтера,
- без брзог губитка воде у малтеру,
- добро пријањање на све врсте подлога,
- мања запреминска маса малтера,
- добра термо-изолациона својства (малтер је отпоран на дејство мрза),
- без појаве пукотина у малтеру,
- без „знојења“ зидова.



препоручује се за:

- справљање малтера за зидање носивих и преградних зидова,
- израду грубог и финалног слоја код унутрашњег и спољашњег малтерисања.

испорука производа и начин складиштења:

- Везиво се испоручује у врећама од 40kg, сложеним на палетама и са заштитном фолијом.
- Најдуже препоручено складиштење је 90 дана од дана паковања.
- Складиштити у сувој просторији, заштићено од влаге. Уколико се Мултибат чува на отвореном, вреће држати положене на суву палету и прописно покривене како би се спречили атмосферски утицаји.

савети за безбедну употребу:

- Упозорење: Изазива иритацију коже. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до тешког оштећења ока. Може да изазове иритацију респираторних органа.
- Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице.
- Држати ван домаћаја деце.
- Ако доспе у очи: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одмах позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.
- Ако доспе на кожу: испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже потражити медицински савет/мишљење. Избежавати удисање прашине.
- Ако се удахне: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање. Позвати центар за контролу тровања или лекара ако се осећате лоше.
- Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.



препоруке за справљање малтера:

	БЕОЋИНСКИ Multibat	Песак	kg Multibata / m³ малтера
Малтер за зидање	1 × 	3,5 × 	300
Унутрашње малтерисање	1 × 	3 × 	340
Спољашње малтерисање	1 × 	2,5 × 	400

техничке карактеристике везива:

	јед	SRPS EN 413-1:2013	Просечне вредности
Стандардна конзистенција	%	Није дефинисано	26-28
Увучени ваздух	%	8-22	13-17
Почетак везивања	min	≥ 60	180-280
Чврстоћа на притисак после 28 дана	MPa	≥ 12,5 ≤ 32,5	13-15

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типичне и приближне. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.