

БЕОЏИНСКИ EstrihBet



Хидраулично везиво МС 22,5х према SRPS EN 413-1:2013.

Хидраулично везиво за машинску израду полусувих кошуљица. Препоручује се за израду равнајућег слоја (кошуљица) класа притисних чврстоћа СТ-С5 – СТ-С30 према SRPS EN 13813:2009. Везиво има најмању емисију CO₂ по тони производа*, што га чини идеалним за задовољење водећих еко сертификата одрживе градње (LEED, BREEAM, HQE)

састав:

портланд цементни клинкер, гипс и додаци.

особине везива:

- продужена обрадивост,
- лакши транспорт материјала кроз пумпе и црева,
- веће затезне чврстоће*,
- брже извођење радова,
- бржи губитак влаге из кошуљице,
- мања потрошња материјала,
- мањи ризик настајања пукотина,
- лака завршна обрада,
- везиво са најмањом емисијом CO₂ по тони производа*.

* У односу на доступне производе истог порекла и намене на тржишту

препоруке за правилну употребу

- користити чист агрегат без органских примеса,
- агрегат мора да задовољи одређени гранулометријски састав,
- проверити да у агрегату нема нечистоћа (глине, земље, угља, шкољки...),
- користити искључиво чисту, незагађену воду,
- минимална спољашња температура је 5 °C,
- заштитити кошуљице од дејства мрза током периода очвршћавања.

испорука производа и начин складиштења:

- Производ се испоручује у врећама од 40kg, сложеним на палетама и са заштитном фолијом.
- Најдуже препоручено складиштење је 120 дана од дана паковања.
- Складиштити у сувој просторији, заштићено од влаге. Уколико се Естрихбет чува на отвореном, вреће држати положене на суву палету и прописно покривене како би се спречили атмосферски утицаји.

савети за безбедну употребу:

- Упозорење: Изазива иритацију коже. Може да изазове алергијске реакције на кожи. Доводи до тешког оштећења ока. Може да изазове иритацију респираторних органа.
- Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице.
- Држати ван домашаја деце.
- Ако доспе у очи: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Одмах позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару.
- Ако доспе на кожу: испрати са доста воде. Ако дође до иритације коже потражити медицински савет/мишљење. Избегавати удисање прашине.
- Ако се удахне: Изнети особу на свеж ваздух и ставити је у положај који олакшава дисање. Позвати центар за контролу тровања или лекара ако се осећате лоше.
- Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.



техничке карактеристике везива:

	јед	Услови стандарда	Просечне вредности
Стандардна конзистенција	%	Није дефинисано	36-39
Увучени ваздух	%	≤ 6,0	3-4
Почетак везивања	min	≥ 60	240-280
Ретенција воде	%	≥ 75	86-89
Чврстоћа на притисак после 28 дана**	MPa	≥ 22,5 ≤ 42,5	32-36
Чврстоћа на притисак после 28 дана (поређење са цементима) ***	MPa	—	47-50

** Испитивано по захтевима стандарда SRPS EN 413-2:2017

*** Испитивано по захтевима стандарда SRPS EN 196-2:2015 како би се под истим условима везиво упоредило са цементима

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типичне и приближне. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.